

Таблица твердости металлических прокладок по материалу исполнения

Марка стали	Твердость по Бринеллю, НВ
Сталь 0	107
Ст 08кп	98
Ст 10895	130
Ст 20	127
Ст 09Г2С	140
08Х18Н9Т, 12Х18Н9Т	160
10Х17Н13М3Т	160
SOFT IRON	90
CARBON STEEL	120
ASTM A182-F5 K42544	130
SS304, S30400	160
SS304L, S30403	160
SS316, S31600	160
SS316L, S31603	160
SS321, S32100	160
SS347, S34700	160
Inconel 600 N06600	200
Inconel 625 N06625	200
Incoloy 800 N08800	200
Incoloy 825 N08825	160
Hastelloy C276 N10276	180
Duplex S31803	230